

## Sterkte-eisen dekvloeren

Vloersysteem	kwaliteit	min. dikte S in mm	wapening	Huid- / hechtsterkte B) <sup>1</sup>
Hechtend zonder afwerking op draagvloer	CT-C35-F5	30	-	ca. 0,9 N/mm <sup>2</sup>
Hechtend met afwerking op draagvloer	CT-C25-F4	40	-	ca. 0,7 N/mm <sup>2</sup>
Dekvloer op scheidingslaag zonder afwerking	CT-C35-F5	50	+	ca. 0,9 N/mm <sup>2</sup>
Dekvloer op scheidingslaag met afwerking	CT-C25-F4	50	+	ca. 0,7 N/mm <sup>2</sup>
Dekvloer op isolatie zonder afwerking	CT-C35-F5	50	+	ca. 0,9 N/mm <sup>2</sup>
Dekvloer op isolatie met afwerking	CT-C25-F4	55	+	ca. 0,7 N/mm <sup>2</sup>
	CT-C45-F6			ca. 1,2 N/mm <sup>2</sup>

- )<sup>1</sup> voor verhoogde huidtreksterkte Flomix SuperScreed met cement CEM 42,5  
 )<sup>2</sup> bij dekvloeren op scheidingslaag of isolatie geen hogere druksterkte toepassen dan CT-C35 maar grotere dikte toepassen of plastificeerder Flomix® SuperScreed  
 )<sup>3</sup> bij dekvloeren CEM I of CEM II N of R toepassen; B-M cement kan grotere vervormingen geven

Vloertype	Benodigde dikte bij vloerbelasting			
	≤ 2kN/m <sup>2</sup> + 1 kN ( woning)	≤ 3kN/m <sup>2</sup> + 1 kN	≤ 4kN/m <sup>2</sup> + 1 kN	≤ 5kN/m <sup>2</sup> + 1 kN
CT-F4	45	65	70	70
CT-F5	40	55	60	65
CT-F5 onder tegels	>45	55	60	65
CAF-F4	35 ) <sup>4</sup>	50	60	65
CAF-F5	30 ) <sup>4</sup>	45	50	55
CAF-F7	30 ) <sup>4</sup>	40	45	50
CA-F4	45	65	70	75
CA-F5	40	55	60	65
MA-F4	45	65	70	75
MA-F5	40	55	60	65

- )<sup>4</sup> onder tegelvloeren > 40



**FLOMIX**

Spoorweglaan 4 - 2841 LR Moordrecht  
 Tel.: 0182 379530 – e mail: info@flomix.nl